

SUPERSEC XTRA 20/50 SUPER ABSORBANT NF 20/50, ATTAPULGITE CALCINÉE A PLUS DE 900°C SEAU DE 30L.

SUPERSEC XTRA 20/50 SUPER ABSORBANT NF 20/50, ATTAPULGITE CALCINÉE A PLUS DE 900°C SEAU DE 30L. POUR USAGE INDUSTRIEL, ALIMENTAIRE ET USAGE ROUTIER
CONFORME A LA NORME NF P 98-190 Usage Routes et Autoroutes



Marque : UNIVERSORB

Référence : XTRA30L50

Prix : 43.19€

Descriptif :

CARACTERISTIQUES

Nature de l'absorbant : Attapulgate calcinée à + 900°C

		Exigence
TYPE :	VRAC « A » (SELON NF T 90-362)	Norme
		NF P 98190
Température de calcination :	≥ 900°C	
Pouvoir absorbant sur l'eau (1) :	141% (1)	> 66 % (1)
Pouvoir absorbant sur hydrocarbures (1) :	151% (1)	> 100 % (1)
Taux d'émission de poussières :	6.3%(3)	Maxi 10 % (3)

Taux d'adhérence résiduel :	98% à 103%(2)	? 90 % (2)
du revêtement traitéSRT		Spécif. Fab.
Densité moyenne :	0,500	0,45 à 0,55
Couleur :	Beige clair	
Chimiquement neutre		
Naturel et non toxique		
Ininflammable naturel		Spécif. Fab.
Granulométrie 20/ 50MESH	0,3 à 0,85 mm	0,3 à 0,85 mm

AVANTAGES

La valeur très importante du test du pendule SRT, taux d'adhérence résiduel du revêtement traité de + 98% à 103% indique et démontre la qualité du produit et en particulier son aptitude à restituer une qualité d'adhérence quasiment identique à celle du revêtement d'origine avant qu'il ne soit souillé par des polluants liquides, permettant de rétablir la circulation des véhicules routiers dans les meilleures conditions de sécurité. D'une très grande résistance mécanique, il ne s'écrase pas facilement, antidérapant, génère peu de poussières, inflammable, chimiquement neutre, économique, très haut pouvoir absorbant, absorbe très rapidement, polyvalent, nettoyant des sols qu'il ne salit pas et ne tâche pas en rouge

UTILISATION

Absorbe l'eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, bases et acides, chlore, encres, solvants, alcools, peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et mélanges....

APPLICATIONS

Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services de l'Équipement et des routes, Collectivités, Raffineries et stockage de produits pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation, ateliers agricoles, manutention, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, Services d'incendie et de secours, services de dépannage, parkingsFiltration de liquides..Supports de culture.....

Conditionnements

Sac de 20 kg / 40 litres, palette de 50 sacs, camion complet de 24 palettes

Autres conditionnements : sacs de 10 kg, seaux de 5 ,10, 20 , 30 litres, tonnelets de 60 litres.

Toutes les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des données moyennes – (1) Absorption selon norme NF T 90-361 : Incertitude 5 % (2) Taux d'adhérence résiduelle selon norme NF P 98-190 (Annexe A) : Incertitude 5 % - (3) Taux émission de poussière selon norme NF P 98-190 (Annexe B) : Incertitude 2 %

[Lien vers la fiche du produit](#)